



- floors to adore



Supreme Oak Limed



Supreme Oak Vintage



Supreme Oak Rustic



Supreme Oak Country, brushed



Supreme Oak Antique

Produkt typ	EN 649	LVT-platta Click
Tjocklek	EN 428	5,0 mm
Slitskikt	EN 429	0,55 mm
Vikt	EN 430	8,94 kg/m <sup>2</sup>
Dimensionsstabilitet	EN 434	< 0,25 %
Stegsäkerhet	EN 13893	DS
	DIN 51130	R9
Brandklassning	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -S1
Slitgrupp	EN 660-1	Klass T
Rullande stolshjul	EN 425	Ja, typ W
Stegljudsreduktion	EN 140-8	7 dB
Kvarvarande tryckmärken	EN433	< 0,1 mm
Färgbeständighet	ISO 105 B02	> klass 6
Kemisk resistens	EN 423	Ja
Termisk ledningsförmåga	DIN 52612	0,02 m <sup>2</sup> k/w
Elektrisk ledningsförmåga		ca 10 <sup>9</sup> Ω
Mjukgörare		Biobaserad
TVOC efter 28 dagar		< 100 µg/m <sup>3</sup>
Plattstorlek	EN 427	171,2 x 1212,7 mm
Plattor per paket		8
m <sup>2</sup> per paket		1,661
kg per paket		14,86
Paket per pall		70
m <sup>2</sup> per pall		116,27





- floors to adore



Supreme Stone Antracite



Supreme Stone Grey



Supreme Stone Sand

Produkt typ	EN 649	LVT-platta Click
Tjocklek	EN 428	5,0 mm
Slitskikt	EN 429	0,55 mm
Vikt	EN 430	8,94 kg/m <sup>2</sup>
Dimensionsstabilitet	EN 434	< 0,25 %
Stegsäkerhet	EN 13893	DS
	DIN 51130	R9
Brandklassning	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -S1
Slitgrupp	EN 660-1	Klass T
Rullande stolshjul	EN 425	Ja, typ W
Stegljudsreduktion	EN 140-8	7 dB
Kvarvarande tryckmärken	EN433	< 0,1 mm
Färgbeständighet	ISO 105 B02	> klass 6
Kemisk resistens	EN 423	Ja
Termisk ledningsförmåga	DIN 52612	0,02 m <sup>2</sup> k/w
Elektrisk ledningsförmåga		ca 10 <sup>9</sup> Ω
Mjukgörare		Biobaserad
TVOC efter 28 dagar		< 100 µg/m <sup>3</sup>
Plattstorlek	EN 427	298,2 x 602,9 mm
Plattor per paket		10
m <sup>2</sup> per paket		1,798
kg per paket		16,52
Paket per pall		66
m <sup>2</sup> per pall		118,668

